

Speziell für Unterböden formuliertes Granulat Bindemittel auf Polyurethanbasis



EAN-Code
6150601580549

Beschreibung

- Methode zum Auftragen eines Steinteppichs auf den Unterboden
- Anwendungstechnik und -methode für ein Bodensystem mit 100 % Wasserableitung
- Unsere Steinteppich-Auftragssysteme erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei der wasserdurchlässigen Beschichtung von Bodenoberflächen

Technische Daten

Topfzeit: ± 30 Minuten (20 °C)

Berühren Trocknen zeit: ± 6 Stunden (25 °C)

Trockenzeit: 12 Stunden (25 °C)

Begehbar nach: 24 Stunden

Service Temperatur: (-40 °C) - (+80 °C)

Verpackungsarten 20kg

Paletten Beschreibung

20kg	30pcs X 20kg	Total 600kg
------	--------------	-------------

Merkmale und Vorteile

- Eine Komponente
- Auf Polyurethanbasis
- Dunkelgelb
- Schnelle Aushärtung
- Einfache Anwendung
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Bodenkorrosion
- Hervorragende thermische Beständigkeit, das Produkt wird nie weich. Max Betriebstemperatur 80 °C, maximale Schock Temperatur 200 °C.
- Kältebeständigkeit: Die Folie bleibt auch bis -40 °C elastisch
- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Gute chemische Beständigkeit

Anwendungsbereiche

- Für ein 100 % Drainfloor-System
- Fußgängerverkehr
- Wanderwege
- Fahrradwege
- Starker Menschenverkehr
- Parkplätze und Garagen
- Plätze und Parks
- Viel Autoverkehr
- Veranden und Balkone
- Erholungsgebiete im Freien
- Parkplätze

Verbrauch

- Verbrauch 6 Gew.-% des trockenen Granulats.
- Das genaue Verhältnis hängt vom Staubgehalt des Granulats.

Bewerbungsverfahren

- Mit ANILO-Produkten kann bei Gartenanwendungen, wenn kein Beton auf dem Unterboden vorhanden ist, ein Steinteppich auf die Bodenoberfläche aufgebracht werden.
- Bei einem solchen Projekt sollte der Boden gut verdichtet und gepresst werden.
- Tragen Sie natürliches Quarzgranulat mit dem Bindemittel ANILO SUBFLOOR 1K in einer Schichtdicke von ca. 3 cm direkt auf die Bodenoberfläche auf.
- Um einen abschließenden Auftrag mit einer Schichtdicke von 10 mm zu erzielen, mischen Sie GardenDEC 1K-Bindemittel mit Marmorgranulat.
- Selbst wenn es stark regnet, bilden sich keine Pfützen auf der Oberfläche.